СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

МИРОНОВ Евгений Борисович, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет

ВОРОНОВ Евгений Викторович, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет

ШИШАРИНА Анастасия Николаевна, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет

В статье рассмотрены проблемы, возникающие перед специалистами инженерно-технических служб агропромышленных предприятий, при постановке сельскохозяйственной техники на хранение, а также приведены передовые отечественные и зарубежные разработки в области противокоррозионной защиты. Рассмотрены недостатки в современных технологиях консервации и даны рекомендации по их решению.

Введение. Хранение сельскохозяйственной техники занимает ведущую роль в поддержании работоспособности машинно-тракторного парка. Из-за продолжительного времени простоя в нерабочий период года техника подвергается агрессивному воздействию окружающей среды, что приводит к развитию коррозионных процессов, которые провоцируют образование микротрещин в сварных металлоконструкциях, заклиниванию высокоточных и прецизионных соединений, приводных цепей, разрушению резинотехнических изделий и т.д. [12]. В связи с этим специалисты инженерно-технических служб агропромышленных предприятий вынуждены искать пути по предупреждению или, в крайнем случае, снижению вышеуказанных последствий. Как правило, для этих целей используют доступные подручные материалы, в частности лакокрасочные покрытия, пластичные смазки и отработанные моторные масла [10, 11].

Однако, как показывают исследования, отработанные моторные масла не способны обеспечить долговременную защиту, а пластичные смазки и лакокрасочные материалы дороги. Кроме того, применение последних ограничивается сроками выполнения сельскохозяйственных работ. Так, в случае консервации и постановки техники на хранение поздней осенью нанесение защитных покрытий осложняется высокой влажностью окружающего воздуха, осадками и пониженными

температурами, что значительно снижает качество подготовки поверхности и, как следствие, стойкость защитного покрытия.

Таким образом, разработка высокоэффективных средств противокоррозионной защиты, а также технических средств для постановки техники на хранение является важной задачей с научной и практической точки зрения.

Цель исследования – анализ и систематизация современных технологий и разработок в области хранения, консервации и противокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники.

Методика исследований. В исследовании были проанализированы диссертации и научные статьи отечественных и зарубежных ученых, а также определены основные тенденции по совершенствованию технологии противокоррозионной защиты и хранения сельскохозяйственной техники.

Результаты исследований. В настоящее время агропромышленные предприятия приобретают дорогую высокопроизводительную и сложную технику. Как правило, для ее хранения, в частности комбайнов, применяют крытые ангараы или навесы, однако их сооружение требует значительных капиталовложений. Кроме того, при наличии атмосферы с высокой влажностью они не всегда могут обеспечить высокую степень защиты от протекания коррозионных процессов.

С целью устранения этих недостатков в Рязанском ГАТУ коллективом ученых предложено устройство, выполненное в виде защитного металлического каркаса для хранения машин, оснащенное инфракрасными излучателями, датчиками температуры и влажности воздуха внутри устройства и датчиком температуры поверхности объекта хранения, которое, по мнению авторов, увеличит надежность и срок эксплуатации сельскохозяйственной техники [20]. Особенностью данной разработки является использование и периодическое включение нагревателей при критических показателях влажности внутри устройства, что позволяет снизить коррозионные потери металла в процессе хранения.

Схожими свойствами обладают защитные тепловые экраны, в которых под корпусом вместо инфракрасных излучателей использованы адсорбционные осушители – мешки с силикагелем, что значительно снижает коррозионные разрушения, а потери металла приближаются к значениям, схожим при закрытом способе хранения [9].

Значительный интерес вызывают разработки в области протекторной защиты с.-х. техники, в частности разработка составов, состоящих из отработанного масла, фосфатидного концентрата и порошка цинка, которые обладают высокой проникающей способностью и обеспечивают защиту наиболее уязвимых частей с.-х. техники – стыковых, сварных, резьбовых и других соединений [17, 18, 19].

Для защиты резинотехнических изделий ведутся разработки экспериментальных составов, содержащих растопленный воск, жидкую резину и нанопорошок, которые обладают высокой проникающей способностью, образуют защитные пленки на ее поверхностях, обеспечивают их сохранность в период длительного хранения [1].

Ведущими учеными и сотрудниками ФГБНУ ВНИИТиН ведутся разработки по модификации традиционных битумных составов, защитные свойства которых значительно улучшаются за счет добавления ингибитора коррозии Эмульгин [15, 16].

Следует отметить достаточно широкие возможности применения вышеуказанного ингибитора. Например, смесь ингибиторов Эмульгин, Мобиин-3, ПООМ многократно повышают защитную способность отработанного масла, в результате чего срок хранения техники может быть увеличен до 6 месяцев как при открытом, так и при закрытом

методе хранения [7]. Кроме того, данный ингибитор активно применяется для разработки новых и недорогих составов на мазутной основе [5, 13].

Для консервации двигателей внутреннего сгорания сельскохозяйственной техники, кроме традиционных материалов типа АКОР-1, разработан ингибитор коррозии ИК-1, который является продуктом синтеза олеиновой кислоты, диэтаноламина и борной кислоты, который отличается отличными эксплуатационными показателями [14]. Кроме того, имеются эффективные разработки в области создания водорастворимых ингибиторов коррозии на основе эфиров борной кислоты и триэтаноламина [4], применение которых значительно повышает надежность как отдельных узлов, так и техники в целом [2, 3].

Анализ публикаций зарубежных ученых, показывает, что приоритетным направлением в области противокоррозионной защиты металлов является поиск экологически чистых и натуральных ингибиторов коррозии [22]. Наиболее приоритетным направлением является поиск эффективных ингибиторов коррозии из растительного сырья [21, 23, 24]. Однако следует отметить, что данные экстракты являются дефицитными и труднодоступными, что существенно снижает привлекательность их использования на российском рынке.

Среди технических средств, разработанных в последнее время, стоит отметить устройства для приготовления и нанесения защитных составов [5, 6, 16], которые позволяют повысить производительность труда, снизить трудоемкость выполнения операций и время постановки техники на хранение.

Заключение. Анализ публикаций отечественных и зарубежных ученых показал, что существует много современных разработок и технологий для обеспечения защиты сельскохозяйственной техники от коррозии в период хранения. В то же время нерешенным остается ряд вопросов, связанных с производством и применением рабочих консервационных составов и смазок, применением протекторной защиты и многих других.

В частности, для обеспечения непрерывности процесса постановки техники на хранение, в особенности в осенний период, нами предлагается устройство для сушки техники (заявка № 2019104848/06 от 20.02.2019), которое в значительной степени должно сократить время на консервацию.

Таким образом, дальнейшим продолжением нашей работы будет разработка и обоснование параметров данного технического решения, с дальнейшим внедрением его на агропромышленные и автотранспортные предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев К.П., Терентьев В.В., Шемякин А.В. Хранение сельскохозяйственной техники: проблемы и решения // Вестник АПК Ставрополя. – 2018. – № 1(29). – С. 10–13.
2. Гайдар С.М., Кравченко И.Н., Жуков Л.В. Обоснование факторов, оказывающих влияние на надежность специальной техники в особых условиях эксплуатации // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 3–2. – С. 262–266.
3. Гайдар С.М., Карелина М.Ю., Петровская Е.А. Повышение износостойкости узлов трения // Труды ГОСНИТИ. – 2016. – Т. 122. – С. 40–47.
4. Гайдар С.М., Низамов Р.К., Голубев М.И. Защитная эффективность водорастворимых ингибиторов коррозии // Вестник Мордовского университета. – 2018. – № 3(28). – С. 429–444. – Режим доступа: <http://vestnik.mrsu.ru/index.php/ru/articles2/61-18-3/434-10-15507-0236-2910-028-201803-11>.
5. Губашева А.М. Разработка технологии консервации тукообразующих машин с обоснованием параметров агрегата для нанесения защитных составов: дис. ... канд. техн. наук. – Тамбов, 2018. – 189 с.
6. Клепико В.В. Обоснование технологии и параметров оборудования для консервации почвообрабатывающей техники загущенными смазками: дис. ... канд. техн. наук. – Тамбов, 2016. – 194 с.
7. Князева Л.Г., Петрашев А.И., Прохоренков В.Д. К вопросу эффективности хранения сельскохозяйственной техники // Наука в центральной России. – 2017. – № 6(30). – С. 37–49.
8. Князева Л.Г., Петрашев А.И., Клепиков В.В. Мазутные составы для защиты сельскохозяйственной техники от атмосферной коррозии. // Наука в центральной России. – 2018. – № 4(34). – С. 65–73.
9. Мачнев А.В., Успенский И.А., Костенко М.Ю. Исследование сохранности сельскохозяйственной техники под тепловым экраном с адсорбционным осушителем // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. – 2018. – № 1(37). – С. 80–83.
10. Миронов Е.Б., Косолапов В.В., Тарукин Е.М. Состояние системы противокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники в Нижегородской области // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2015. – № 12(134). – С. 127–131.
11. Миронов Е.Б., Косолапов В.В., Тарукин Е.М. Оценка консервационных материалов для защиты от коррозии рабочих органов сельскохозяйственной техники // Вестник НГИЭУ. Серия технические науки. – 2015. – № 8(51). – С. 45–57.
12. Миронов Е.Б., Лисунов Е.А., Гладыш А.Ю. Процесс образования и развития электрохимической коррозии сельскохозяйственной техники // Аграрный Вестник Верхневолжья. – 2015. – № 4. – С. 49–52.

13. Петрашев А.И., Кузнецова Е.Г., Таха Ф.Д. Консервационные составы на мазутной основе для защиты сельскохозяйственной техники // Наука в центральной России. – 2016. – № 5(23). – С. 30–37.
14. Пыдрин А.В. Разработка технологии консервации сельскохозяйственной техники на примере двигателя внутреннего сгорания: дис. ... канд. техн. наук. – М., 2017. – 181 с.
15. Таха Ф.Д., Петрашев А.И., Кузнецова Е.Г. Твердо-пленочные битумные составы для защиты сельхозмашин от коррозии // Наука в центральной России. – 2016. – № 2(20). – С. 50–58.
16. Таха Ф.Ж.Т. Совершенствование оборудования и технологии консервации сельскохозяйственной техники ингибированными битумными составами: дис. ... канд. техн. наук. – Тамбов, 2017. – 183 с.
17. Шемякин А.В., Латышенко М.Б., Терентьев В.В. Повышение эффективности противокоррозионной защиты стыковых и сварных соединений сельскохозяйственных машин консервационными материалами // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2016. – № 2. – С. 87–91.
18. Шемякин А.В., Терентьев В.В., Морозова Н.М. Применение метода катодной протекторной защиты для снижения потерь металла при хранении сельскохозяйственной техники // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. – 2016. – № 4(32). – С. 93–97.
19. Шемякин А.В., Терентьев В.В. Улучшение условий труда при подготовке сельскохозяйственной техники к хранению // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: техника и технологии. – 2017. – № 1 (22). – С. 58–63.
20. Шемякин А.В., Латышенко М.Б., Терентьев В.В. Способ повышения срока эксплуатации сельскохозяйственной техники // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2017. – № 21(1). – С. 50–56.
21. Asep Muhammad Samsudin, Aribella Samudra Pamungkas, Ratih Estu Nugraheni. Corrosion Inhibitor of Carbon Steel from Onion Peel Extract // MATEC Web of Conferences, 2018, Vol. 156: 03050.
22. Nnabuk Okon Eddy, Paul Ocheje Ameh, Nsikak Bassey Essien. Experimental and computational chemistry studies on the inhibition of aluminium and mild steel in 0.1 M HCl by 3-nitrobenzoic acid // Journal of Taibah University for Science, 2018, Vol. 12, No. 5: 545–556.
23. Paul Ocheje Ameh. Electrochemical and computational study of gumexudates from *Canarium schweinfurthii* as green corrosion inhibitor for mild steel in HCl solution // Journal of Taibah University for Science, 2018, Vol. 12, No. 6: 783–795.
24. Zulfalina Zulfalina, Nurriszka Nadia, Evi Yufita. Effect of Ceremai Leaf Extract (*Phyllanthus acidus* (L) Skeels) as Inhibitor Material on Corrosion Rate of Black Plate Steel (Base Plate) A36 // Journal of Aceh Physics Society, 2018, Vol. 7, No. 2: 98–101.

Миронов Евгений Борисович, канд. техн. наук, доцент кафедры «Технический сервис», Нижегородский государственный инженерно-экономический университет. Россия.

Воронов Евгений Викторович, канд. экон. наук, доцент кафедры «Технический сервис», Нижегородский государственный инженерно-экономический университет. Россия.

Шишарина Анастасия Николаевна, старший преподаватель кафедры «Техническое обслу-

живание, организация перевозок и управление на транспорте», Нижегородский государственный инженерно-экономический университет. Россия.

606340, Нижегородская обл., г. Княгинино, ул. Октябрьская, 22 А.

Тел.: (831) 664-15-50.

Ключевые слова: защита противокоррозионная; ингибитор; коррозия; составы защитные; техника сельскохозяйственная; хранение.

MODERN DEVELOPMENTS AND TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF AGRICULTURAL MACHINERY STORAGE

Mironov Evgeni Borisovich, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the chair "Technical Service", Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University. Russia.

Voronov Evgeni Viktorovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the chair "Technical Service", Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University. Russia.

Shisharina Anastasiya Nikolaevna, Senior Teacher of the chair "Servicing, Arrangement of Transportation and Transport Management", Nizhny Novgorod State Engineering and Economic University. Russia.

Keywords: corrosion protection; inhibitor; corrosion; protective composition; agricultural machinery; storage.

The article discusses the problems that arise before the specialists of engineering and technical services of agro-industrial enterprises when storing agricultural equipment, and the leading domestic and foreign developments in the field of corrosion protection. Deficiencies in modern conservation technologies are considered and recommendations on how to solve them are given.

DOI

УДК 631.356.43

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ИНТЕНСИВНОЙ ЗОНЫ СЕПАРАЦИИ РОТАЦИОННОГО КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЯ

НИКИТИН Геннадий Сергеевич, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана

АЛАКИН Виктор Михайлович, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана

ПЛАХОВ Сергей Александрович, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана

Приводятся результаты теоретических и экспериментальных исследований картофелекопателя с ротационной сепарирующей поверхностью. На основании анализа уже существующих конструкций и режимов их работы обосновываются основные конструктивные параметры роторов. Особое внимание уделяется определению кинематических параметров рабочих органов ротационного сепарирующего устройства. По результатам теоретических исследований установлено, что картофельный пласт устойчиво перемещается при скорости вращения ротационных секций 230 мин^{-1} . На основе анализа результатов экспериментальных исследований выявлено, что для достижения полноты сепарации примесей 89,7 % скорость вращения ротационных секций должна составлять 242 мин^{-1} .

Введение. Картофель является одной из самых распространенных сельскохозяйственных культур, выращиваемых как в России, так и во всем мире. В настоящее время для его уборки в основном используют картофелекопатели, картофелекопатели-погрузчики и картофелеуборочные комбайны [4, 10].

Основным рабочим органом любой картофелеуборочной машины является сепари-

рующее устройство. Оно предназначено для перемещения и крошения картофельного пласта, сепарации почвы и отделения клубней от примесей. На данный момент наиболее распространенным сепарирующим устройством является прутковый элеватор [3, 5]. Его основными преимуществами являются универсальность применения, а также возможность одновременной сепарации и транспор-